



PureFloc

MW-EN 14064-1-Si*-MU1

Vielseitige, nichtbrennbare Mineralwolle zum offen Auf- und Einblasen zur Wärme- und Schalldämmung.

Anwendungsbereiche nach EN 14064-1:2010

- Dämmung von Dachgeschossen (offen Aufblasen)
- Kerndämmung von Rahmenkonstruktionen (Einblasen)



Technische Eigenschaften	Daten	Einheit	Norm
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit (λ_D)	0,036 - 20kg/m ³ 0,034 - 30kg/m ³	W/(m.K)	EN 14064-1
Brandverhalten Euroklasse	A1	(nicht brennbar)	EN 13501-1
Setzmaß*	S3 20kg/m ³ S1 \geq 30kg/m ³	Offen Aufblasen Einblasen	EN 14064-1
Wasserdampfdiffusion	MU1		EN 12086

PureFloc: Dämmung von obersten Geschoßdecken (offen Aufblasen) MW-EN 14064-1-S3-MU1



Nennstufe des Wärmedurchlasswiderstands R_D m ² ·K/W	Dicke nach Setzung mm	Eingebaute Mindestdicke mm	Mindestflächengewicht kg/m ²	Mindestverbrauchsrate bei 20kg/m ³ (16,6kg/Sack) Säcke je 100 m ²
2,0	72	80	1,6	9,6
3,0	108	120	2,4	14,5
4,0	144	160	3,2	19,3
5,0	180	200	4,0	24,1
6,0	216	240	4,8	28,9
7,0	252	280	5,6	33,7
8,0	288	320	6,4	38,6
9,0	324	360	7,2	43,4
10,0	360	400	8,0	48,2

Nennstufe des Wärmedurchlasswiderstands R_D m ² ·K/W	Dicke nach Setzung mm	Eingebaute Mindestdicke mm	Mindestflächengewicht kg/m ²	Verbrauchsrate bei 25kg/m ³ (16,6kg/Sack) Säcke je 100 m ²
2,0	72	80	2,0	12,0
3,0	108	120	3,0	18,1
4,0	144	160	4,0	24,1
5,0	180	200	5,0	30,1
6,0	216	240	6,0	36,1
7,0	252	280	7,0	42,2
8,0	288	320	8,0	48,2
9,0	324	360	9,0	54,2
10,0	360	400	10,0	60,2

PureFloc: Dämmung von senkrechten, geneigten und waagrechten Rahmenkonstruktionen (Einblasen) MW-EN 14064-1-S1-MU1



Rahmenbreite mm	Nennstufe des Wärmedurchlasswiderstands R_D m ² ·K/W	Mindestverbrauchsrate bei 30kg/m ³ (16,6kg/Sack) Säcke je 100 m ²
100	2,9	18,1
150	4,4	27,1
200	5,9	36,1
250	7,4	45,2
300	8,8	54,2
350	10,3	63,3
400	11,8	72,3

Rahmenbreite mm	Nennstufe des Wärmedurchlasswiderstands R_D m ² ·K/W	Verbrauchsrate bei 35kg/m ³ (16,6kg/Sack) Säcke je 100 m ²
100	2,9	21,1
150	4,4	31,6
200	5,9	42,2
250	7,4	52,7
300	8,8	63,3
350	10,3	73,8
400	11,8	84,3

Rahmenbreite mm	Nennstufe des Wärmedurchlasswiderstands R_D m ² ·K/W	Verbrauchsrate bei 40kg/m ³ (16,6kg/Sack) Säcke je 100 m ²
100	2,9	24,1
150	4,4	36,1
200	5,9	48,2
250	7,4	60,2
300	8,8	72,3
350	10,3	84,3
400	11,8	96,4



Informationen zur Leistungserklärung (DoP) gemäß EU-Bauproduktenverordnung finden Sie unter www.ursa.at im Bereich Dokumentation.

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001.

URSA Glaswolle-Dämmstoffe sind gesundheitlich unbedenklich, können ohne zusätzliche Arbeitsschutzmaßnahmen verarbeitet werden und sind mit dem RAL-Gütezeichen „Erzeugnisse aus Mineralwolle“ gekennzeichnet.

Beim Umgang mit Dämmstoffen aus Mineralwolle sind die allgemeinen Grundsätze der Arbeitshygiene nach TRGS 521 Abschnitt 4 (02/2008) und der AUVA „Sicheres Arbeiten in der Zimmerei“ Seite 56-57 (11/2014) zu beachten.

Die technischen Informationen geben unseren derzeitigen Kenntnisstand und unsere Erfahrung wieder. Die beschriebenen Einsatzbereiche können besondere Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung.

URSA Dämmsysteme Austria GmbH
Lemböckgasse 49/C/Top C1-1, 1230 Wien
Tel. +43 (0) 1/86 55 766-0
Fax +43 (0) 1/86 55 766-91
office-at@ursa.com
www.ursa.at

